



FERROCARBO Sp. z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
32-100 Proszowice, ul. Wolności 2
tel./fax + 48 12 642 96 41
e-mail: bok@ferrocarbo.pl, www.ferrocarbo.pl
NIP 678-28-79-072 REGON: 356648633
KRS 0000146272

**Potwierdzenie
zgodności z wymaganiami norm
nr 2/19/FC
do Sprawozdania z badań 3255A/III/2019**

Parametry asortymentu		Opis grupy uziarnienia nr próby 3671/FC
		Piasek
Zawartość zanieczyszczeń lekkich	%	< 0,1
Zawartość zanieczyszczeń organicznych	obecność humusu	Badane kruszywo nie zawiera znacznej ilości humusu
Reaktywność alkaliczna	ubytek masy kruszywa, %	0,30
	stopień reaktywności alkalicznej	0 (kruszywo niereaktywne)

Na podstawie wyników wykonanych badań próbki **kruszywa** opisanego jako **piasek**, stwierdza się, że dostarczona próbka w przebadanym zakresie **spełnia wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010** z zastosowaniem jako kruszywo do betonu.

FERROCARBO Sp. z o.o.
Iwona Żukowska
Kierownik Zakładu Badań Laboratoryjnych

Oświadczenie:

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Potwierdzenie zgodności do Sprawozdania z badań nr 3255A/III/2019 może być powielone tylko w całości. Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.